SPRINT

ICR

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Материалы для кузовного ремонта

Шпатлевки 3

Грунты 7

Лаки 13

Разбавители, обезжириватели 16

Защитные и изолирующие материалы 18

Очистители для рук 19

Шпатлевки

Sprint представляет широкий ассортимент высококачественных шпатлевок для любого вида ремонта – от сквозных отверстий в кузовных деталях до ремонта пластиков.

F18 Напыляемая полиэфирная шпатлевка

Двухкомпонентная полиэфирная жидкая шпатлевка для заполнения вмятин и глубоких царапин на кузовных деталях автомобилей. Она быстро сохнет, обладает отличным розливом и хорошей шлифуемостью. Максимальная толщина пленки до 1200 микрон, таким образом, возможен ремонт серьезно поврежденных деталей. Наносится на старые эмали, сталь, полиэфирные шпатлевки, эпоксидные грунты и полиэфирные слоистые пластики.
Может наноситься на обрабатываемую поверхность с помощью кисти.

Смешивать с 5% отвердителя **C12**.

5 % C12
Жизнеспособность
30 минут при 20°C

0–5% с D12

2–2.5 мм 2–4 bar
4–5 = 1000–1200 мкм

P120 – P240

3 часа при 20°C
30 минут при 60°C

8–10 минут

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F1806300G1	бутылка	750 мл	1,202 кг	12
F1806331G1	банка	1,00 л	1,602 кг	12
F1877520G1	банка	3,00 л	4,806 кг	4
F1822009G1	бочка	15,60 л	25,00 кг	1

P50 Шпатлевка со стекловолокном

Полиэфирная шпатлевка с низкой усадкой, специально усиленная стекловолокном средней длины. Используется для ремонта поверхностей с отверстиями и крупными дефектами. Особенной хорошо подходит для стеклопластиковых деталей.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
P500217001	серый	125 мл	0,185 кг	18
P507518001	серый	500 мл	0,740 кг	12
P5011190G1	серый	750 мл	1,110 кг	12
P5076660G1	серый	4,00 л	5,920 кг	4
P502200901	серый	16,89 л	25,00 кг	1

S20 ALUMINIUM

Универсальная шпатлевка, в которую добавлен алюминиевый порошок. Мягкое нанесение, отличная шлифуемость. Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S2011640G1	серебристый	750 мл	1,350 кг	12

S27 LIGHT WEIGHT

Очень мягкая эластичная легко шлифуемая полиэфирная шпатлевка малой плотности, которая позволяет наносить материал толстым слоем без чрезмерного утяжеления конструкции. Предназначена для использования в случаях, когда низкий вес изделия имеет решающее значение. Синтетические сферы и пеностекло в ее составе обеспечивают высокую пластичность и низкий удельный вес, делающий ее идеальной при использовании на судоходном и воздушном транспорте. Характеризуется минимальной влагопроницаемостью, эластичностью и сопротивляемостью к ударным воздействиям. Имеет высокую адгезию к чистой стали, оцинкованным покрытиям и стеклопластикам. Невосприимчива к атмосферным воздействиям. Обеспечивает минимально возможный вес ремонтируемого изделия и гарантирует выполнение требований самых высоких стандартов.
В процессе обработки продукты шлифования связываются и удаляются в виде крупных частиц, снижая, таким образом, загрязнение рабочей зоны мелкодисперсной пылью.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S2711640G1	желтый	750 мл	0,938 кг	12
S2713600G1	желтый	820 мл	1,025 кг	12
S2714000G1	желтый	1,10 л	1,375 кг	12
S2776660G1	желтый	4,00 л	5,000 кг	4
S272200901	желтый	20,00 л	25,00 кг	1

S35 Шпатлевка для пластика

Двухкомпонентная полиуретановая шпатлевка с пластиковым наполнителем, рекомендуемая специально для работы с различными пластиковыми материалами, за исключением полиэтилена. Благодаря своему составу позволяет получить такие же шлифовальные характеристики, как и пластик автомобильных деталей, имеет отличную адгезию и обеспечивает легкую шлифуемость. Обладая невысокой плотностью, минимально увеличивает вес ремонтируемого изделия и гарантирует выполнение требований самых высоких стандартов.

Смешивать с 1-3 % отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S3575630G1	Темно серый	500 мл	0,665 кг	12

S49 ZN (универсальная)

Универсальная гибкая шпатлевка, специально разработана для максимальной адгезии на горячих оцинкованных листах, на алюминии и сплавах. Полная адгезия также без предварительного шлифования листа, которое требуется для традиционных шпатлевок: исключительная адгезия, отличная работопригодность, хороший финиш.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10.**

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20ºC

30–40 минут
при 20ºC

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S4911640G1	бежевый	750 мл	1,430 кг	12
S4913600G1	бежевый	820 мл	1,560 кг	12
S4914000G1	бежевый	1,1 л	2,097 кг	12
S4976660G1	бежевый	4,0 л	7,624 кг	4

S68 EXPORT GREY

Универсальная полиэфирная эластичная шпатлевка выдерживает многократное воздействие температуры до 100 °C без разрушения и изменения геометрии. Наилучшим образом подходит для выравнивания больших металлических поверхностей. Шпатлевка предназначена для нанесения на поверхности, подвергающиеся вибрациям и механическим деформациям: крышки багажников, капоты, панели дверей, крыши, борта, боковины и т. п.
Материал характеризуется высокой тиксотропностью, а значит не стекает при нанесении на вертикальные поверхности. Разработана специально для жаркого климата.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20ºC

30–40 минут
при 20ºC

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S680217001	Серый	125 мл	0,229 кг	18
S687563001	Серый	500 мл	0,915 кг	12
S681265101	Серый	1,07 л	1,960 кг	6
S687666001	Серый	4,00 л	7,320 кг	4

S71 EASY-TOP

Эластичная, универсальная, легко шлифуемая полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка. Отличается хорошей адгезией к чистой и оцинкованной стали, алюминию и его сплавам, пластикам, включая стеклопластик, и окрашенным поверхностям. Обладает высокой тиксотропностью. Обладает невысокой пористостью и хорошим формообразованием. Шпатлевка имеет такие же шлифовальные характеристики, как и пластик автомобильных деталей. Она обладает существенной эластичностью и хорошей адгезией ко всем пластикам, применяемым в автомобилестроении.
Выдерживает температуру до 100° C без разрушения и изменения геометрии.
Для заполнения пор рекомендуется 2K-HS-порозаполнитель.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20ºC

30–40 минут
при 20ºC

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S7111640G1	серый	750 мл	0,915 кг	12
S7113600G1	серый	820 мл	1,500 кг	12
S7114000G1	серый	1,1 л	2,000 кг	12
S7176210G1	серый	4,00 л	7,320 кг	4
S712200901	серый	15,30 л	28,000 кг	1

S72 FLEX

Эластичная, универсальная, легко шлифуемая полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка. Отличается хорошей адгезией к чистой и оцинкованной стали, алюминию и его сплавам, пластикам, окрашенным поверхностям. Обладает высокой тиксотропностью. Обладает невысокой пористостью и хорошим формообразованием.
Выдерживает температуру до 130° С без разрушения и изменения геометрии. Шпатлевка предназначена для нанесения на поверхности, подвергающиеся вибрациям и механическим деформациям: крышки багажников, капоты, панели дверей, крыши, борта, боковины и т. п

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S7211641G1	Серый	650 мл	1,200 кг	12
S7212651G1	Серый	984 мл	1,800 кг	6

S90 FAST

Универсальная шпатлевка для пониженных температур.
Идеально подходит для любого покрытия. Рекомендована для использования при пониженной температуре (10-15° С). Применение специальных современных смол в данной шпатлевке обеспечивает: минимальную влагопроницаемость, легкую обработку, превосходную адгезию. Благодаря быстрому высыханию, позволяет существенно сократить затрачиваемое время для данного этапа ремонта.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
3–5 минут при 20°C

1%–13 минут
3%–8 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S9013600G1	желтый	820 мл	1,560 кг	12
S9012651G1	желтый	984 мл	1,800 кг	6

S99 UNISOFT (универсальная)

Эластичная, легко шлифуемая универсальная полиэфирная шпатлевка со средним удельным весом и содержанием летучих веществ не более 250 г/л. Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным металлическим поверхностям (сталь, оцинкованная сталь, алюминий).
Благодаря прекрасной эластичности, шпатлевка может применяться для выравнивания небольших участков пластиковых деталей. Средний удельный вес позволяет при ремонте наносить шпатлевку более толстым слоем, чем классические шпатлевки, без потери заданной формы, что в сочетании с отличной шлифуемостью, позволяет существенно экономить время.

Смешивать с 1-3% пасты-отвердителя **C10**.

1–3 % C10
Жизнеспособность
4–5 минут при 20°C

30–40 минут
при 20°C

4–5 минут

P60 – P120
P180 – P220

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
S9911640G1	белый	750 мл	0,975 кг	12
S9913600G1	белый	820 мл	1,066 кг	12
S9912651G1	белый	1,03 л	1,350 кг	6
S9914000G1	белый	1,10 л	1,430 кг	12
S9976660G1	белый	4,00 л	5,200 кг	4
S992200901	белый	19,23 л	25,00 кг	1

Грунты

Серия грунтов с низким показателем летучих веществ (VOC) включает специализированные материалы для порозаполнения и грунтования всех металлических поверхностей.
Данная серия разработана специально для авторемонта.

A05 Грунт для пластика

Однокомпонентный адгезивный грунт для всех пластиковых элементов автомобиля. Совместим с любыми покрытиями и материалами для ремонта пластиковых материалов.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
A053700001	аэрозоль	200 мл.	0,102 кг	24
A051700001	бутылка	750 мл	0,649 кг	6
A051900001	бочка	10, 00 л	8,650 кг	1

A11/A12 1K SPOT PRIMER

Акриловый однокомпонентный аэрозольный грунт, применяется в качестве изолятора для точечного ремонта, быстро сохнет; обладает антикоррозионными свойствами и хорошей адгезией к алюминию и оцинкованным поверхностям.

2 слоя = 15–25 мкм **15–30 минут при 20°C** **P600–P1000**

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
A11GSM401	темно-серый	400 мл	0,358 кг	6
A12GCM401	светло-серый	400 мл	0,358 кг	6

A14 PRIMER

Однокомпонентная нитросинтетическая грунтовка серого цвета. Высокая заполняющая способность. Быстро сохнет. Имеет хорошие свойства «покрываемости». Производит очень гладкую поверхность и не абсорбирует краску. Можно растворять нитрорастворителем до 150%.

50–100% с нитрорастворителем 48''–19'' DIN 4 мм при 20°C

1.5–1.8 мм 2–4 bar 3–4 = 120–160 мкм

20–30 минут при 20°C

2–3 минут

P600 – P1000

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
A140200001	бутылка	125 мл	0,151 кг	18
A1406001G1	банка	1,00 л	1,204 кг	12
A1477000G1	банка	3,00 л	3,612 кг	4
A1422009G1	бочка	20,761 л	25,00 кг	1

F09 ISOPOL 3:1 серый

Полиуретановый двухкомпонентный грунт. Отличные заполняющие свойства, используется на любых типах поверхностей, в том числе и на старых красках. Имеет низкую текучесть при нанесении на вертикальную поверхность. Быстро сохнет, в том числе во влажной среде. Хорошо шлифуется. Может давать конечный вид апельсиновой кожуры при нанесении толстыми слоями вплоть до 200-300 мкм.

Применять отвердитель **C05 в соотношении 3:1**.

3 : 1 с C05 Жизнеспособность 30 минут при 20°C

0–20% с D10–D11 50''–18'' DIN 4 мм при 20°C

1.5–1.8 мм 2–4 bar толщина покрытия 2–3 = 150–210 мкм

3 часа при 20°C 20–30 минут при 60°C

P600–P1000

P320 – P400

9–12 минут

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F090800101	банка	0,75 л	1,2 кг	12
F090800001	банка	1,00 л	1,6 кг	12
F097700001	банка	3,00 л	4,8 кг	4

F12 2K «Мокрый по мокрому» светло-серый

Акриловый двухкомпонентный грунт. Отличные характеристики: быстрое высыхание, отличная растекаемость и полное отсутствие впитывания финишных покрытий. Хорошая адгезия к поверхностям. Идеален для быстрой работы.

Применять отвердитель **C90/C91 в соотношении 5:1:2(D10)**.

5(F12) : 1(C90/C91) : 2(D10)

Жизнеспособность 45 минут при 20°C рабочая вязкость 17''–18'' DIN 4 мм при 20°C

1.4–1.6 мм 2–4 bar толщина покрытия 25–35 мкм

20–30 минут при 20°C

F12 не требуется шлифования при необходимости P1200

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F12080000G1	банка	1,00 л	1,6 кг	6

F16 2K HS Грунт 3:1 цвет серо-бежевый

Акриловый грунт наполнитель. Обладают хорошей наполняющей способностью, обеспечивает ровную поверхность. Легко наносится и создан специально для снижения риска образования эффекта «апельсиновой корки». Быстро сохнет, легко шлифуется уже через 3 часа после нанесения. После шлифования может быть окрашен любыми красками, в том числе и на водной основе.
Нанесение 2-3 слоя, толщина покрытия 150-210 мкм.

Применять отвердитель **C04 в соотношении 3:1**.

3 : 1 с C04
Жизнеспособность
30 минут при 20ºC

0–20% с D10–D11
50''–20'' DIN 4 мм
при 20ºC

1.5–1.8 мм 2–4 bar
2–3 = 150–210 мкм

3 часа при 20ºC
20–30 минут
при 60ºC

P320 – P400

P600 – P1000

9–12 минут

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F160600001	бутылка	0,75л	1,2кг	12
F167700001	банка	3,00л	4,8 кг	12

Отвердитель C04

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
C041500000	бутылка	0.25л	0,250 кг	12

F30 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет светло-серый
F31 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет темно-серый
F33 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет белый

Акриловая двухкомпонентная вторичная грунтовка с очень высоким содержанием твердых веществ (HS) и повышенными заполняющими свойствами и низкой вертикальной текучестью для применения на любых типах поверхностей. Применяется как порозаполнитель, выравниватель, изолятор шпатлевки и термопластичных покрытий. Возможно применение в качестве грунтовки по оцинкованной стали. Быстро отверждается даже во влажной среде, легко шлифуется уже через 3 часа после нанесения. После шлифования может быть окрашен любыми красками, в том числе, и на водной основе.
Содержание летучих органических веществ (VOCs) 410 г/л.
Применять отвердитель C31 **в соотношении 5:1.**

5 : 1 с C31
Жизнеспособность
30 минут при 20ºC

0–20% с D10–D11
50''–20'' DIN 4 мм
при 20ºC

1.5–1.8 мм 2–4 bar
2–3 = 150–210 мкм

3 часа при 20ºC
20–30 минут
при 60ºC

P320 – P400

P600 – P1000

9–12 минут

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F3008000G1	банка	1,00 л	1,605 кг	12
F3108000G1	банка	1,00 л	1,605 кг	12
F3077001G1	банка	2,50 л	4,013 кг	4
F3177001G1	банка	2,50 л	4,013 кг	4
F3022009G1	бочка	15,57 л	25,00 кг	1
F3322009G1	бочка	15,57 л	25,00 кг	1

Отвердитель C31

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
C3115001G1	бутылка	200 мл	0,214 кг	12
C3116001G1	бутылка	500 мл	0,535 кг	6
C317400001	банка	5,00 л	5,250 кг	4

F57 GT 2K HS Грунт-наполнитель 5:1

Акриловый двухкомпонентный грунт с высоким содержанием твердых веществ (HS) и повышенными заполняющими свойствами для применения на любых типах поверхностей. Применяется как порозаполнитель, выравниватель, изолятор шпатлевки и термопластичных покрытий. Возможно применение в качестве грунтовки по оцинкованной стали.
Не впитывает финишное покрытие, может быть окрашен любыми красками, в том числе, и на водной основе.
Применять отвердитель **C90/C91 в соотношении 5:1.**

5 : 1 с C90/C91
Жизнеспособность
30 минут при 20ºC

0–20% с D10–D11
52''–20'' DIN 4 мм
при 20ºC

1.5–1.8 мм 2–4 bar
2–3 = 160–240 мкм

3 часа при 20ºC
20–30 минут
при 60ºC

9–12 минут

P320 – P400

P600 – P1000

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F5708000G1	банка	1,00 л	1,560 кг	12

Отвердитель C90/C91

Код	Тип	Объем	Вес	Шт. упак.
C9015001G1	стандартный	200 мл	0,191 кг	12
C9115001G1	быстрый	200 мл	0,191 кг	12

F70/F71 EPOS Эпоксидный грунт 2K

Двухкомпонентный не содержащий хроматов эпоксидный грунт.
Рекомендуется в качестве первичного покрытия для стали, гальванизированной стали и алюминия, а так же для случаев предотвращения повторного возникновения коррозии и как подложка для полиуретановых покрытий. Великолепно подходит для нанесения на старые, плохо совместимые с основной системой покрытия, обладает высокими изолирующими свойствами. Идеально подходит для применения при окраске «мокрый по мокрому». Грунт F70 серого цвета, F71 белого цвета.
Применять отвердитель **C70/C71 в соотношении 2:1**.

2 : 1 с C70
Жизнеспособность
30 минут при 20ºC

0–30% с D70
30''–18'' DIN 4 мм
при 20ºC

1.5–1.8 мм 2–4 bar
1–2 = 40–60 мкм

5 часов при 20ºC
20–30 минут при
60ºC

9–12 минут

P320 – P400

P600 – P800

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F7006001G1	банка	1,00 л	1,572 кг	12
F7022009G1	бочка	15,86 л	25,00 кг	1
F7122009G1	бочка	15,86 л	25,00 кг	1

Отвердитель C70/C71

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
C701600001	бутылка	500 мл	0,477 кг	12
C7019001G1	бочка	7,89 л	7,500 кг	1
C7119001G1	бочка	8,19 л	7,500 кг	1

F90 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет светло-серый
F91 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет темно-серый
F92 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет черный
F93 2K HS ГРУНТ 5:1 цвет белый

Акриловый двухкомпонентный грунт с высоким содержанием твердых веществ (HS) и повышенными заполняющими свойствами для применения на любых типах поверхностей. Применяется как порозаполнитель, выравниватель, изолятор шпатлевки и термопластичных покрытий. Возможно применение в качестве грунтовки по оцинкованной стали.
Не впитывает финишное покрытие, может быть окрашен любыми красками, в том числе, и на водной основе.
Применять отвердитель **C90/C91 в соотношении 5:1.**

5 : 1 с C90/C91
Жизнеспособность
30 минут при 20°C

0–20% с D10–D11
52''–20'' DIN 4 мм
при 20°C

1.5–1.8 мм 2–4 bar
2–3 = 150–210 мкм

3 часа при 20°C
20–30 минут
при 60°C

9–12 минут

P320 – P400

P600 – P1000

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
F9008000G1	банка	1,00 л	1,560 кг	12
F9108000G1	банка	1,00 л	1,560 кг	12
F9208000G1	банка	1,00 л	1,560 кг	12
F9308000G1	банка	1,00 л	1,560 кг	12
F9077001G1	банка	2,50 л	3,900 кг	4
F9177001G1	банка	2,50 л	3,900 кг	4
F9277001G1	банка	2,50 л	3,900 кг	4
F9377001G1	банка	2,50 л	3,900 кг	4
F9022009G1	бочка	16,02 л	25,00 кг	1
F9122009G1	бочка	16,02 л	25,00 кг	1
F9222009G1	бочка	16,02 л	25,00 кг	1
F9322009G1	бочка	16,02 л	25,00 кг	1

Отвердитель C90/C91

Код	Тип	Объем	Вес	Шт. упак.
C9015001G1	стандартный	200 мл	0,191 кг	12
C9115001G1	быстрый	200 мл	0,191 кг	12
C9016000G1	стандартный	500 мл	0,478 кг	6
C9116000G1	быстрый	500 мл	0,478 кг	6
C9074000G1	стандартный	5 л	4,780 кг	6

F99 2K WASH PRIMER (коррозионно–защитный грунт)

Двухкомпонентный, не содержащий хроматов протравливающий грунт с кислотным отверждением. Wash Primer улучшает адгезию последующего слоя с металлической поверхностью и обеспечивает коррозийную защиту. Быстро сохнет, хорошо подходит для нанесения на металлические поверхности, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты. Содержание летучих органических веществ (VOCs) 780 г/л.
Применять отвердитель **C99 в соотношении 1:1.**

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
F9906001G1	серый	1,00 л	1,130 кг	6

1 : 1 с C99
Жизнеспособность 6 часов при 20°C

не разбавлять 16''–18'' DIN 4 мм при 20°C

1.4–1.7 мм 3–4 bar
1–2 = 15–30 мкм

1–2 часа при 20°C

P400 – P500

Отвердитель C99

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
C993000001	бутылка	1,00 л	0,830 кг	6

Лаки

Серия лаков **Sprint** полностью обновлена и соответствует нормам ЕС по защите окружающей среды.

Для обеспечения самого высокого качества финишного покрытия система обеспечивает широкий выбор режимов нанесения в большом диапазоне температур, благодаря использованию специальных отвердителей: медленный – Slow, стандартный – Regular, быстрый – Rapid и сверхбыстрый – Ultra rapid. Таким образом, созданые четыре вида нового лака, полностью отвечающие самым современным требованиям авторемонта. Лаки имеют великолепные показатели нанесения и розлива, обладают улучшенными характеристиками глянца, что делает их очень легким в использовании и особенно удобными для больших объемов работ.

H51 2K MS

Лак со средним содержанием твердых веществ, имеет отличную устойчивость к пожелтению, стойкость к воздействию атмосферных веществ и абразивным воздействиям. Наносится в два слоя на все типы покрытий, в том числе и на покрытия на водной основе. Идеально подходит для тех случаев, где требуется быстрое отвердждение и высокий блеск.

Применять отвердитель **C01/C02/C03/C30 в соотношении 2:1**.

Нанесение 2 слоя, толщина покрытия 40-45 мкм., время межслойной сушки зависит от выбранного отвердителя.

2:1 C01-C02-C03-C30
Жизнеспособность 60' при 20˚C

1,4-1,5 мм 3,5-5 bar 2=50-60 мкм

10-15 минут

10-20% с D10-D11 17''-15'' DIN 4 мм при 20˚C

10-15 минут

1,2-1,3 мм 3,5-5 bar 2=50-60 мкм

8 часа при 20˚C 30 минут 60˚C

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
H516900001	банка	1,00 л	0,965 кг	6
H517400001	банка	5,00 л	4,825 кг	4
H512000905	бочка	20,72 л	20,00 кг	1

H62 2K MS Anti-Scratch (не царапающийся)

Лак со средним содержанием твердых веществ, имеет отличную устойчивость к пожелтению и повышенную стойкость к атмосферным и абразивным воздействиям. Наносится в два слоя на все типы покрытий, в том числе и на покрытия на водной основе. Идеально подходит для тех случаев, где требуется быстрое отверждение и высокий блеск.

Содержание летучих органических веществ (VOCs) 600 г/л

Применять отвердитель **C01/C02/C03/C30 в соотношении 2:1**.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
H626900MG1	банка	1,00 л	0,960 кг	6
H627400MG1	банка	5,00л	4,800кг	4
H6220009G1	бочка	20,83 л	20,00 кг	1

2:1 C01-C02-C03-C30
Жизнеспособность 60' при 20˚C

1,4-1,5 мм 3,5-5 bar
1-2=40-45 мкм

10-15 минут

5-10% с D10-D11
15''-14'' DIN 4 мм
при 20˚C

10-15 минут

1,2-1,3 мм 3,5-5 bar
1-2=40-45 мкм

4 часа при 20˚C
20 минут 60˚C

Отвердители MS

Универсальный отвердитель для MS лаков Sprint. Позволяет получить среднюю толщину покрытия при нанесении меньшего количества слоев, не изменяет цвет лака и не приводит к пожелтению.
Совместим со всеми прозрачными и цветными базовыми покрытиями, в том числе акриловыми и полеуретановыми, а так же покрытиями на водной основе. **C01** сверхбыстрый, **C02** быстрый, **C03** обычный,**C30** медленный.

Код	Тип	Объем	Вес	Шт. упак.
C011600001	сверхбыстрый	500 мл	0,471 кг	6
C021600001	быстрый	500 мл	0,471 кг	6
C031600001	обычный	500 мл	0,471 кг	6
C301600001	медленный	500 мл	0,471 кг	6
C017100001	сверхбыстрый	2,50 л	2,353 кг	4
C027100001	быстрый	2,50 л	2,353 кг	4
C037100001	обычный	2,50 л	2,353 кг	4
C307100001	медленный	2,50 л	2,353 кг	4
C017400001	сверхбыстрый	5,00 л	4,705 кг	4
C027400001	быстрый	5,00 л	4,705 кг	4
C037400001	обычный	5,00 л	4,705 кг	4
C022000901	быстрый	21,25 л	20,00 кг	1
C032000901	обычный	21,25 л	20,00 кг	1

H64 2K HS Anti-Scratch (не царапающийся)

Универсальный двухкомпонентный акриловый покрывной лак с высоким содержанием твердых веществ (HS) может применяться для решения широкого круга задач при любых видах кузовного ремонта. Данный лак наносится в 1,5 - 2 слоя, обеспечивая высокую толщину пленки покрытия 60-70 мкм. Набор из 4 отвердителей (стандартный **C15**, быстрый **C16**, сверхбыстрый **C17** и медленный **C20**) позволяет получить наилучший результат при любых видах ремонта.

Содержание летучих органических веществ (VOCs) 466 г/л

2 : 1 с C15-C16-C17-C20
Жизнеспособность 60 минут при 20°C

10–30% с D10–D11 16"–14" DIN 4 мм при 20°C

1.2–1.3 мм 3.5–5 bar 1–2 = 60–70 мкм

1.4–1.5 мм 3.5–5 bar 1–2 = 60–70 мкм

8 часов при 20°C 30 минут при 60°C

10–15минут

10–15 минут

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
H6469000G1	банка	1,0л	0,974 кг	6
H6474000G1	банка	5,0л	4,870кг	4

Отвердители HS

Универсальный отвердитель для HS лаков Sprint. Позволяет получить большую толщину покрытия при нанесении меньшего количества слоев, не изменяет цвет лака и не приводит к пожелтению.
Совместим со всеми прозрачными и цветными базовыми покрытиями, в том числе акриловыми, полеуретановыми, а так же покрытиями на водной основе.
Применяется **в соотношении 2:1** по объему.

Код	Тип	Объем	Вес	Шт. упак.
C151600001	обычный	500 мл	0,478 кг	6
C161600001	быстрый	500 мл	0,478 кг	6
C171600001	сверхбыстрый	500 мл	0,478 кг	6
C201600001	медленный	500 мл	0,500 кг	6
C157100001	обычный	2,50 л	2,390 кг	4
C167100001	быстрый	2,50 л	2,390 кг	4
C177100001	сверхбыстрый	2,50 л	2,390 кг	4
C207100001	медленный	2,50 л	2,500 кг	4
C157400001	обычный	5,00 л	4,780 кг	4
C167400001	быстрый	5,00 л	4,780 кг	4
C177400001	сверхбыстрый	5,00 л	4,780 кг	4
C207400001	медленный	5,00 л	5,000 кг	4
C152000901	обычный	20,92 л	20,000 кг	1
C162000901	быстрый	20,92 л	20,000 кг	1

ЛАКИЛАКИЛАКИ

Разбавители
Обезжириватели

D09/D10/ D11 Универсальный разбавитель

Универсальный разбавитель для всех видов акриловых и полиуретановых лаков, грунтов и базовых покрытий. Специально созданная формула разбавителя позволяет эффективно снижать вязкость материала, что способствует его лучшему нанесению и минимизирует образование тумана.

D09 медленный, **D10** нормальный, **D11** быстрый.

Код	Тип	Объем	Вес	Шт. упак.
D107800001	нормальный	1,00 л	0,850 кг	6
D097800001	медленный	1,00 л	0,860 кг	6
D117800001	Быстрый	1,00 л	0,900 кг	6
D107400001	нормальный	5,00 л	4,270 кг	4
D097400001	медленный	5,00 л	4,300 кг	4
D117400001	Быстрый	5,00 л	4,500 кг	4
D092000901	медленный	20,00 л	17,200 кг	1
D102000901	нормальный	20,00 л	17,080 кг	1
D112000901	Быстрый	20,00 л	18,000 кг	1

D12 Разбавитель для полиэфирных материалов

Разбавитель для жидкой полиэфирной шпатлевки F18. Обеспечивает отличный распыл, быстрое высыхание и легкое шлифование.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
D121700001	бутылка	750 мл.	0,675 кг	6
D127400001	банка	5,00 л	4,500 кг	4

D70 Разбавитель для эпоксидных материалов

Разбавитель для эпоксидного грунта F70.
Обеспечивает отличный распыл, быстрое высыхание и легкое шлифование.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
D707800001	банка	1,00 л	0,830 кг	6
D707400001	банка	5,00 л	4,150 кг	4

V04 Разбавитель для переходов

Применяется при окраске методом «перехода». Устраняет оптический эффект «пограничного перехода» между старым и новым лакокрасочным покрытием.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
V0478000G1	банка	1,0 л.	-	6

V09 Обезжириватель

Антисиликоновая очищающая жидкость. Средство предназначено для очистки поверхности перед нанесением шпатлевок, грунтов, базовых и финишных покрытий. При помощи средства удаляются визуально невидимые слои масел, жиров, силикона, что способствует улучшению адгезии и исключает возможность появления «дымки», «кратеров» и других дефектов на окрашиваемой поверхности. Благодаря равномерному испарению может использоваться в любое время года.

Код	Упаковка	Объем	Вес	Шт. упак.
V0978000G1	банка	1,00 л	0,800 кг	6
V0974000G1	банка	5,00 л	4,000 кг	4

Защитные и изолирующие материалы

Материалы для защиты от гравия, коррозии и неблагоприятных погодных условий. Данная линейка продуктов, предназначенна для защиты элементов кузова и рамы автомобиля.

B320 EXTRA BODY (экстра)

Защитное покрытие для антиабразивной обработки панелей, элементов кузова, спойлеров, накладных элементов, багажников. Можно покрывать любым финишным материалом через 30-40 минут после нанесения.

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
B3200L011	черный	1,00 л	1,400 кг	12
B3201L011	серый	1,00 л	1,400 кг	12
B3203L011	белый	1,00 л	1,400 кг	12

B510 Для скрытых полостей

Антикоррозионное средство для скрытых полостей кузова автомобиля.

Благодаря высокой проникающей способности материал проникает в щели, микротрещины и сварные швы, обеспечивает прекрасную коррозийную стойкость кузова к к таким негативным факторам, как: соль, влага и перепад температур. Водонепроницаем, не реагирует с красками.

Идеально подходит для защиты от ржавчины и коррозии скрытых внутренних частей кузова, полостей дверей, капотов и т.д.

Код	Цвет	Объем	Вес	Шт. упак.
B5109L011	коричневый	1,00 л	1,100 кг	12
B5509L011	желтый	1,00 л	0,900 кг	12

ЗАЩИТНЫЕ И ИЗОЛИРУЮЩИЕ МА

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУКОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУКОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК



Пропорции смешивания

Использовать мерную линейку



Процент смешивания



Рабочая вязкость



Время выдержки

Количество слоёв, давление, диаметр сопла (дюза), краскопульт с верхним бачком

Количество слоёв, давление, диаметр сопла (дюза), краскопульт с нижним бачком

Время сушки

Время ик.сушки

Ручное мокрое шлифование

Машинное сухое шлифование

Ручное сухое шлифование

для заметок

С 1961 ГОДА – ИСТОРИЯ УСПЕХА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Компания ICR (Industria Chimica Reggiana) была основана в 1961 году в городе Реджо-Эмилия (Италия) в качестве производителя шпатлевки для кузовных работ и мастики для мрамора. Благодаря энтузиазму основателей фирмы и быстрому экономическому росту того периода, фирма быстро выросла и заняла существенные позиции в разных секторах, среди которых доминирующую роль начал играть сектор ремонтной покраски автомобилей. В этот сектор фирма начала инвестировать значительные технические и кадровые ресурсы.
За двадцать лет фирма ICR утвердилась на рынке со своим ведущим брендом Sprint, с его характерными вертикальными полосами. Причины успеха лежат в философии фирмы, которая основана на трех четких принципах, неизменно соблюдаемых с полной уверенностью в собственных силах: качество, знание рынка и международное развитие.

КАЧЕСТВО

Принципы, на основе которых была разработана Политика качества фирмы ICR, можно описать следующим образом:
Максимальное знание рынка и тенденций его развития в целях разработки и вывода на рынок наиболее конкурентной продукции.
Полный профессионализм и непрерывное обучение персонала.
Постоянные исследования и разработка новых продуктов, а также совершенствование существующих продуктов.
Высокие стандарты качества гарантированные точным соблюдением всех требований стандарта UNI EN ISO 9001/2008.

ЗНАНИЕ РЫНКА

Согласованное взаимодействие сектора производства с сектором исследований и разработок фактически является одним из решающих факторов стратегической политики фирмы ICR. Кроме того, непрерывные исследования новых химических формул и постоянное повышение стандартов качества позволяют фирме предугадывать требования рынка. Но это еще не все: фирма ICR, благодаря своей исключительной гибкости и широкому присутствию на рынке, способна предложить клиентам пользовательские решения, основанные на требованиях конкретного пользователя.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ

Фирма ICR имеет корни в районе своего происхождения и располагает тремя производственными площадками с общей площадью около 14 000 квадратных метров: первая в Реджо-Эмилия (производство полиэфира, грунтов и лаков), вторая в Кавриаго, также в районе Реджо-Эмилия (производство чистящей пасты для рук и смазочных материалов для шиноремонтных мастерских), третья в Перудже (производство промышленных покрытий). Однако, осознавая резкий прогресс мировой экономики, фирма уже давно проводит политику международного расширения, в том числе путем создания собственных филиалов. Начата реализация крупных проектов в Европе и в Восточной Азии, в том числе в Индии и Китае, а также в регионах Ближнего Востока и Африки.

Фирма ICR была и остается историей успеха по-итальянски

Via M. Gasparini, 7 – 42124 Reggio Emilia – Italia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY ANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

www.icrsprint.it
© 2012/1